



JOINT BLEU AUTO

JOINT SILICONE MULTI USAGES

DEFINITION

Mastic - colle élastique monocomposant à base de silicones (acétiques), pour le collage et l'étanchéité sur tous matériaux.

BENEFICES

Bonne adhérence sur tous les matériaux : bois, agglo, liège, plâtres, verre, métaux, PVC, inox...

Résistant aux huiles, graisses, solvants aliphatiques, humidité, acides dilués.

Grande flexibilité, résiste aux vibrations.

Excellente stabilité dans le temps.

Économique : il s'utilise en cordon ou couche mince (une cartouche permet de faire plus de 16 m de joint = diamètre 5 mm).

DOMAINES D'APPLICATIONS

Collage et étanchéité des coffrets électriques, des lampes...

Isolation des fils électriques.

Tous vos joints.

Étanchéité de couvercles, de carters d'huile, usinés ou non, même avec des jeux importants.

CARACTERISTIQUES

Aspect	pâte thixotrope bleue
Odeur	vinaigre
Température de fonctionnement en pointe	-65 à +250°C
Température de fonctionnement en continu	-50 à +200°C
Dureté	15 à 25 Shore A
Pelliculation	10 minutes
Vitesse de polymérisation	2 à 5 mm/24 heures
Allongement à la rupture	600%
Reprise élastique	supérieure à 70%
Adhésion	Quasi Immédiate
Tenue définitive	24 heures

1/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

S'utilise à l'aide d'un pistolet à main ou pneumatique.

Température d'application : +5 à +40°C.

Appliquer l'adhésif, en couche mince pour du collage, sur des surfaces propres et sèches.

Laisser à l'air quelques secondes avant d'assembler.

Pour de l'étanchéité de carter, le cordon peut être d'épaisseur variable et jusqu'à 10 mm.

Serrer le joint légèrement dans un premier temps pour le mettre sous contraintes ; serrer définitivement le joint après 24 ou 48 heures selon son épaisseur.

Pour obtenir un joint non adhérent, pulvériser un peu d'ORATEN sur les surfaces.

Pour une adhésion plus forte : utiliser notre PRIMAIRE 4004.

STOCKAGE

18 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec entre 5 et 25°C.

HYGIENE ET SECURITE

Eviter les contacts avec les yeux. A conserver hors de portée des enfants.

EMBALLAGE

Cartouche 310 ml	Réf. 1102C3	x 12
Tube 100 g	Réf. 1102T3	x 12

2/2

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com