SEALFLON LIQUIDE

341

ÉTANCHÉITÉ PLANES ET FILETÉS
BASE AQUEUSE
RUBAN TEFLON LIQUIDE

AVANTAGES

- Elimine les surépaisseurs rencontrées avec les rubans. Evite le gaspillage.
- Se démonte et se remonte plusieurs fois.
- Très bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion.
- S'utilise sur métaux et plastiques.
- Pré induction des raccords et de la visserie.
- Résiste aux huiles, hydrocarbures, eau froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...
- Excellente stabilité dans le temps.

DEFINITION

Résine acrylique chargée au Téflon en dispersion dans l'eau pour la réalisation de joint d'étanchéité souple et facilement démontable. S'utilise aussi comme colle.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.
Température d'application : +15 à +40°C.
Appliquer l'adhésif de manière régulière à l'aide du pinceau, sur des surfaces propres et sèches.
Existe en 5 litres pour des applications automatisées.
Attendre le séchage complet du film avant de remonter les pièces : 2 heures à 25°C, 1 heure à 50°C, ...

CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide
Couleur :	blanc
Densité :	1.02 environ
Viscosité :	200 à 500 cPs
Jeu maximum conseillé :	0,15 mm
Coalescence :	2 à 5 heures
Température de fonctionnement :	-50 à +250°C
Tenue en pression maximum :	150 bars**

** La tenue en pression doit être validée par des essais préalables réalisés par le client car elle dépend fortement des éléments assemblés.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Remplace le ruban Téflon.
- Etanchéité de canalisations devant être démontés facilement.
- Etanchéité des systèmes hydrauliques, gaz, eau...
- Protection de filetages fragiles (ex : jantes aluminium).
- Excellente colle pour le bois, le papier et le carton.

EMBALLAGES

Boite pinceau 250ml	Réf : 1341 B4 x 6
Seau 5 l	Réf : 1341 S1 x 2

INFORMATION ORAPI

Existe en pâteux : SEALFLON PATEAUX 340.

FT341 / Indice 9 – 12/07/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com