



# **AQUAPEEL TS**

## **VERNIS DE PROTECTION PELABLE**

**BASE AQUEUSE – TRANSPARENT  
FILM EPAIS ET RESISTANT**

### **DEFINITION**

Vernis de protection pelable **transparent** destiné à la protection en intérieur seulement :

- des pièces contre la rouille.
- des cabines de peinture contre les projections (sols et murs).
- des outils coupants lors du stockage et du transport.
- des matériels et matériaux contre les contaminations radioactives.
- des sols et des murs dans l'industrie contre les salissures diverses (graisses, huiles, poussières,...)
- Captage des poussières lors d'élimination de certain déchet (ciment, amiante, ....)

### **BENEFICES**

S'applique facilement (les outils de dépose se rince à l'eau), se retire rapidement et facilement.

La pellicule protège les tôles polies d'aluminium ou d'acier contre les rayures et la corrosion.

Compatible avec les pièces métalliques ferreuses ou non ferreuses.

Application à température ambiante.

Film pelable très résistant et très élastique, pouvant être ôté facilement par pelage.

Protection en intérieur : 12 mois minimum.

Manipulation facilitée des outils car protège les parties coupantes.

### **DOMAINES D'APPLICATIONS**

Conseillé pour la protection :

- de pièces usinées polies, de cylindres de laminoirs, d'outillages...
- des murs et des vitres des cabines de peinture ou de parties à ne pas peindre.
- des tiges métalliques, des T, des U pour stockage ou transport trans-océaniques (en conteneur).
- des pièces d'automobiles ou de cycles, de meubles métalliques, moules simples de plasturgie...
- d'outils neufs contre la rouille, les rayures et les chocs.
- des matériaux et matériels dans les zones contaminées des centrales nucléaires.
- des engins de levage et de manutention contre les projections diverses (acides, peintures,...)

- 1/2 -

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)

## CARACTERISTIQUES

---

Aspect .....	liquide
Couleur .....	jaunâtre – TRANSPARENT après séchage
Point éclair (ASTM D56) .....	inflammable – sans COV
Pouvoir couvrant .....	5 m <sup>2</sup> /l environ pour deux couches
Epaisseur du film (pistolet) .....	Environ 0.1 mm
pH .....	9
Densité .....	1.083
Tenue en température .....	jusqu'à +200°C
Temps de séchage .....	3 heures environ

## MODE D'EMPLOI

---

Agiter légèrement avant emploi.

Ce produit s'applique au trempé, au pinceau où se pulvérise à l'aide d'un pistolet à peinture (pression recommandée de 40 à 60 psi – environ 2 à 4 bars).

L'application en deux couches peut être envisagé car le film sera plus facile à retirer.

Sur des surfaces propres de préférence lisses ce qui facilite l'enlèvement et évite les micros déchirures du film.

Sa conception assure une dilution facile avec de l'eau.

Le séchage peut être accéléré par soufflage ou étuvage à 40-50°C.

Tous les outils peuvent se rincer très facilement à l'eau.

Ne pas utiliser en extérieur car ne résiste pas à l'eau.

## EMBALLAGE

---

Tonnelet 25 litres

Réf. D4608

x 1



- 2/2 -

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)