

606 CTDMEP 2

GRAISSE SEMI-SYNTHETIQUE EP
MULTIFONCTIONS HAUTES PERFORMANCES



AVANTAGES

- Couvre la lubrification des matériels les plus divers, même dans des conditions spéciales d'ambiance, de vitesse et de température.
- Sa spécialité exceptionnelle au travail, propriétés anti-usure renforcées, excellente tenue à l'oxydation et aux températures élevées permettent d'espacer de 3 à 5 fois les cadences de graissage.
- Parfaite adhérence aux surfaces métalliques.
- Insolubilité totale à l'eau et à la vapeur.
- Température de fusion très élevée (> à 240°C)
- Tient au cisaillement même après de longs mois de fonctionnement.

Conforme ATEX : EN 514 – S 0018 et S 0019 – IEC 79-1

DEFINITION

CTDMEP 2 est une graisse semi-synthétique à hautes performances et longue durée.

MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer les pièces puis appliquer la graisse normalement.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	bleu
Point de goutte (NFT 60 102) :	> 240°C
Tenue en température :	- 30 à +180°C en continu + 230°C en pointe
Grade NLGI :	2
Pénétration 100 000 coups (NFT 60-132) :	Δ -35
Test de soudure Shell 4 billes : (ASTM D 2596)	315 kgf
Ressuage 30 h à 100°C (ASTM D 6184) :	2,0 %
Timken O.K Load (ASTM D 2509) :	45 lb
Corrosion Emcor (NFT 60-135) :	0/0
Corrosion cuivre :	cotation 1a
Durée de vie à 10 000 t/mn à 150°C :	> 1 000 h
Facteur DN :	500 000

DOMAINES D'APPLICATION

CTDMEP 2 convient plus particulièrement :

- comme graisse multi-usages pour les paliers et roulements même lourdement chargés et à des vitesses de 500 à 8000 tours/minute.
- pour des températures de -30 à +230°C en pointe.
- pour toute lubrification à la graisse dans des contraintes difficiles (glissement et frottement).
- pour les lubrifications moteurs électriques et roulements en ambiances explosives.

EMBALLAGE

Fut 180 kg	Réf. 3606 U1	x 1
Tonnelet 50 kg	Réf. 3606 O4	x 1
Tonnelet 25 kg	Réf. 3606 O2	x 1
Seau 5 kg	Réf. 3606 S1	x 2
Boîte 1 kg	Réf. 3606 B7	x 6
Cartouche 400 g	Réf. 3606 C4	x 12

FT606 / Indice 11 – 29/11/2017

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.