



AVANTAGES

- Réduit le frottement et l'usure.
- Retarde l'apparition du fretting.
- Permet un rodage parfait des machines en évitant le grippage
- Facilite le démontage des pièces soumises à température jusqu'à +450°C.
- Permet un glaçage des garnitures de presse étoupes.
- Compatible avec tous les supports minéraux (huiles, graisse...).



NNO 8030-14-544-1572
MIL-PRF-83483
OTAN S 722, UK DEF STAN 80-81 Ed 3 Am 1



PQ 81600

DEFINITION

Pâte de montage et antigrippante à forte concentration en Bisulfure de Molybdène mélangé à une huile minérale de très grande qualité choisie pour son effet synergique avec le MoS₂.

MODE D'EMPLOI

Application très facile au pinceau, cuir ou à la brosse sur pièces propres soigneusement dégraissées.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	gris bleuté
Densité à 15°C kg/m ³ (FT 60-101) :	1300
Point de goutte °C (NFT 60-102) :	> 185°C
Grade NLGI :	2 (265/295)
Pénétration travaillée à 25°C (60cps) : (NFT 60-132)	220/250
Teneur en MoS ₂ :	30%
Température d'utilisation : (75°F)	-60 à +450°C

DOMAINE D'APPLICATIONS

Articulations, cames, glissières, garniture de presses étoupes.

Emmanchements à froid, frittage (réduction importante des efforts).

Prétraitement d'ensembles mécaniques de précision (embiellage moteur, colonne d'outils et de presses).

Perçage, taraudage d'aciers spéciaux.

Montage de toutes pièces où un démontage ultérieur facile est désiré, emmanchements à force, clavetages, rodages, usinages, emboutissages...

Graissage des robinets à gaz, des vannes d'arrêt et des boisseaux métalliques, en verres ou en plastiques.

Lubrification des mandrins de serrage.

Ne jamais utiliser sur des roulements dont la vitesse est supérieure à 300 tours/minutes.

EMBALLAGE

Tube 200 g	Réf. 3611 T4	x 12
Boite 1 kg	Réf. 3611 B7	x 6

Existe en aérosol sous la référence **603-PÂTE SPRAY** (réf 4603A4) agréé OTAN NNO 9150-14-421-1883

FT611 / Indice 09 – 13/07/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou consécutifs quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.