



CT FLON AL

GRAISSE TEFLON POLYVALENTE

INDUSTRIES ALIMENTAIRES

DEFINITION

Graisse Extrême Pression à base de TEFLON® pour une utilisation dans et autour du traitement des aliments.

BENEFICES

CT FLON AL possède une tenue à l'eau excellente, ainsi qu'à la vapeur et l'humidité. La présence de Téflon® améliore considérablement le coefficient de friction, aussi bien en lubrification statique que dynamique. La micronisation de ces particules permet une pénétration du lubrifiant dans les moindres interstices. Le pouvoir lubrifiant est assuré jusqu'à des températures élevées grâce au Téflon® qui permet une lubrification sèche dans les cas extrêmes. Cette additivité améliore le pouvoir hydrophobe de cette graisse. La composition élaborée de CT FLON AL permet d'espacer les cadences de graissage. Additifs anticorrosion et d'adhérence.

DOMAINES D'APPLICATION

Roulement à billes, aiguilles et rouleaux, paliers, articulations, matériel de divers engins de manutention et de transport, matériel agricole et tous mécanismes nécessitant l'utilisation d'un lubrifiant pouvant entrer en contact fortuit avec les aliments.

CARACTERISTIQUES

Savon	calcium complexe
Température d'utilisation	-40 à +170°C
Couleur	ivoire
Point de goutte (NFT 60-102)	+220°C
Grade NLGI	1.5
Pénétration travaillée 60cps (NFT 60-132)	290 / 320
Test de soudure Shell 4 billes (ASTM D 2596)	>350 kg
Facteur DN.....	315 000

- 1/2 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

MODE D'EMPLOI

Bien dégraisser et nettoyer avant d'appliquer la graisse.

EMBALLAGES

Aérosol 650 ml	Réf. 4618 A4	x 12
Cartouche 400g	Réf. 3618 C4	x 12
Boîte 1 kg	Réf. 3618 B7	x 6
Seau 5 kg	Réf. 3618 S1	x 2

HOMOLOGATION

-  InS H1 Registered No: 1795161
-  NSF H1 Registration No. 140136

- 2/2 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com