PROTOR MARINE

PROTECTION ANTICORROSION

727 PROTECTION CIREUSE LONGUE DURÉE

AVANTAGES

- Ne contient aucun solvant nocif, ni chloré
- Excellente tenue aux tests de brouillard salin (> 600 heures)
- Séchage rapide
- La pellicule est très résistante même dans des conditions extrêmes : pluie, vent, …
- Résiste aux ambiances marines.
- Elle s'élimine avec un solvant (ORASOLV M1)
- Il convient à toutes pièces, quelque soit leur forme, propres ou uniquement mouillées.
- Les qualités mouillantes du PROTOR MARINE permettent de déplacer l'eau des surfaces à protéger.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement avant emploi.
Le produit s'utilise à froid, au trempé, au pinceau ou par pulvérisation.
Laisser sécher le produit avant de l'exposer aux intempéries.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	brun
Densité :	0.84 à 0.87
Point éclair (ASTM D56) :	40°C
Viscosité à 20°C :	65 mm^2/s
Extrait sec :	50 %
Pouvoir couvrant :	40 m^2 / litre
Temps de séchage :	60 min
Durée de protection intérieure :	8 à 10 ans
Durée de protection extérieure :	12 à 24 mois sous abri
Epaisseur du film :	20 à 40 microns

DOMAINES D'APPLICATION

- PROTOR MARINE est destiné, lors d'une utilisation en atelier, à protéger les pièces en attente de reprise d'usinage, de conditionnement définitif ou de traitement de surface.
- Protection d'outillage, de moules à injection pour des durées supérieures à 6 mois.
- Stockage inter-usinage ou stockage plus long...
- Automobile, aciéries (protection des lames).
- Protection des matériaux expédiés par voie maritime.
- Protection du matériel militaire.
- Protection des câbles, des chaines, des engrenages…

SÉCURITÉ

Ne pas exposer le produit à un froid intense ni au chaud (>60°c), ni au rayonnement solaire, ni à de fortes variations de T°.

EMBALLAGE

Jerrican 5 l	Réf. 2727 J1	x4

FT727 / Indice 09 – 31/08/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

225 allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
01150 SAINT VULBAS – France
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi-process.com