

GALVA TOUCH

Index 2 - date : 30/04/2013

Peinture de protection anticorrosion, à séchage rapide, à base de poudres métalliques pour la finition ou la retouche de toutes pièces métalliques.

1/ Domaine d'application

Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides forts), aux intempéries et à la corrosion. Passivation de la surface. Propulsé par un gaz ininflammable.

Toute surface métallique nécessitant la protection d'une galvanisation : fer, acier, galvanisé et alliages légers.

Ne pas appliquer sur des surfaces soumises à des températures >400°C.

2/ Caractéristiques

Aspect après séchage	brillant
Couleur	inox
Densité (NFT 60-101)	0,743
Temps de séchage hors poussière :	
Au touché	15 minutes
Complet	12 h
Tenue au brouillard salin	de 300 à 400 heures

3/ Mode d'emploi

Enlever toutes les parties détachables du métal : rouille pulvérulente, calamine, graisses. Agiter vivement, les billes doivent rouler librement. Puis pulvériser, régulièrement en évitant les coulures, à 20 cm environ avec un angle entre 10 et 30°. Purger l'aérosol après chaque application.

4 / Conditionnements

Code 10-44 Aérosol 650/400 ml 3287270011272

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France
Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21
www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com