

## **FIX FILET FAIBLE**

Index 2 - date : 30/04/2013

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques pouvant être démontés facilement avec de l'outillage standard

### **1 / Domaine d'application**

Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages. Bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion. Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et eau chaude, vapeur, fluides et gaz industriels... Un flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.

### **2 / Caractéristiques**

Aspect .....	liquide visqueux
Couleur .....	violet
Viscosité .....	500 à 700 cPs
Jeu minimum/maximum conseillé .....	0,05 à 0,3 mm
Temps de prise sur acier .....	10 à 25 minutes
Polymérisation complète .....	24 heures
Rupture sur boulons M 10 acier .....	5 à 15 N.m (norme NFT 76-124)
Température de fonctionnement .....	-60 à +150°C

### **3 / Mode d'emploi**

Prêt à l'emploi. Température d'application : +5 à +40°C. Appliquer l'adhésif, de manière à combler parfaitement le jeu, sur des surfaces propres et sèches. Assembler les pièces et ne pas les manipuler pendant le temps de prise (les 10 à 15 premières minutes).

Se conserve deux ans minimum dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec entre 5 et 25°C.

### **4 / Conditionnements**

Code 80-23

Flacon 50 ml

33287270011289

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.  
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

**DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres – 01150 Saint-Vulbas – France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 – Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com – contact@degrypoil.com